

深圳市汀顺科技有限公司

深圳市龙华区观澜桂花路 304 号

电话：0755-28020598 13510020598

TS150 产品使用说明书

一、用途说明:

适用于半导体晶圆、滤光片、玻璃等切割、镀膜加工制造过程中保护或遮蔽用环保水解胶,对工件有附着,可耐 300℃/2 小时(400℃/1 小时),真空状态无任何挥发,在 25℃以下水中可保持强度 6 小时不溶解,在 60-80℃高温水中 1-3 分钟彻底溶解,不残留。

二、使用说明:

- 1.喷涂操作
- 2.热烘固化: 80-150℃下固化均可以,烘烤 30 分钟不产生裂纹
- 3.若要提高耐温水的时间,可加少量硬化剂,约 2%

三、产品规格:

外观	透明微雾液体	黏度	100-50cps
比重	1.082	固含量	25%
洗剂	IPA,,丙酮	可依需求调整黏度	

四、储存环境

TS150应存放于阴凉通风的处所,避免阳光或紫外光线照射,开封使用完毕后尽速旋紧瓶盖,未开封的产品,于 25℃下可储存 6 个月以上.

五、处置原则

本产品不含致癌物质,若误触本产品,应立即以肥皂水将受污染的区域清洗干净,若误食本产品,应立即送医诊治,误触眼睛则须以大量清水冲洗.

六、注意事项

1. 产品须达到充份硬化,才不致于影响质量。
2. 本数据之数据为实验室反复测试之结果,实验人员以力求实验结果之信赖度,但因使用者之环境及制程不尽相同,因此此数据无法成为使用者必然获得之性质保证,使用者于量产前必须自行试验出合适的制程以达到最佳之结果.